

Fichas Técnicas



BLATEMPLAS MASILLA PLASTICA CON FIBRA



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

MASILLA AL AGUA ELASTICA Y LISTA AL USO .LLEVA INCORPORADA FIBRA DE VIDRIO.

PROPIEDADES

EXCELENTE ELASTICIDAD, RESISTENCIA Y FACIL APLICACION.

APLICACIONES

PARA TAPAR GRIETAS Y FISURAS DE OBRA Y TERMINAR CON NUESTROS PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES EN CAPA GRUESA (SPRINT ELASTICO, ANTIGOTERAS,ETC).

CARACTER STICAS TO CNICAS

COLOR: BLANCO. ASPECTO: CON FIBRA. ADHERENCIA: BUENA.

PODER DE RELLENO: BUENO. DENSIDAD = 1,30 +-0,10 GR/CC.

SECADO: 2-12 HORAS DEPENDIENDO DEL ESPESOR.

REPINTADO: 24 HORAS..

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON AGUA.

CONSERVACION; HASTA UN AÑO EN ENVASE ORIGINAL CERRADO.

NO INFLAMABLE.

PREPARACION DE SUPERFICIES

EN GENERAL HAN DE ESTAR SANEADAS, LIMPIAS Y SECAS.

SE DEBEN FONDEAR CON FIJADOR ACRÍLICO AL AGUA O FIJADOR AL DISOLVENTE ANTES DE MASILLA PLÁSTICA CON FIBRA

MODO DE EMPLEO

SE APLICA TAL CUAL, O MUY LIGERAMENTE REBAJADA CON AGUA, NORMALMENTE A ESPATULA.

RECOMENDACIONES

NO APLICAR CON TIEMPO DE LLUVIA , CUANDO EXISTA INSOLACION O VIENTO FUERTE Y CON TEMPURATURAS INFERIORES A LOS 5°C.

EVITAR LA EXPOSICION DIRECTA DEL ENVASE AL SOL Y A LOS HELADAS.

FECHA..: 26/10/06

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.